pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA AL SILICATO

Pintura 100% mineral

Pintura basada en silicato potásico especialmente indicada para la decoración y protección de soportes nuevos y antiguos, en interiores y exteriores. Formulada según Norma DIN 18363.
Posee un elevado poder cubriente. Debido a sus características especiales está especialmente indicada para la rehabilitación de fachadas antiguas de grandes ciudades, por su alta resistencia a las atmósferas corrosivas y a los rayos UVA; no es atacable por algas ni mohos, es altamente transpirable y respetuosa con el medio ambiente.
Una vez aplicada y endurecida (14 días), esta pintura posee una elevada fortaleza mecánica y una alta permeabilidad al vapor de agua.



Características

Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso específico	1,44 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	65 +/- 5 K.U. a 25º C
Materia fija %	53% +/-2
Sólidos en volumen %	37% +/-2
Materia orgánica	< 5%
Rendimiento	8 a 10 m^2/kg. por mano, dependiendo del estado del paramento
Espesor húmedo recomendado	70+/-10 micras por mano
Espesor seco recomendado	25+/-5 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	30 a 40 minutos
Curado total	21 días
Repintado	2 a 3 horas mínimo, máximo sin limite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 20 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
Almacenaje	Máximo 12 meses
COV´S	Cat A/c (límite legal 40 g/l) contenido máx 20 g/l

Aplicación

Es un producto igualmente indicado tanto en exteriores como en interiores.
Soportes adecuados:
Morteros de arena y cal blanca, revoques nuevos o antiguos de arena cemento y cal blanca, revoques nuevos o antiguos de cemento, superficies de hormigón, muros de ladrillo, tableros de fibrocemento, piedra natural porosa, superficies metálicas, especialmente de hierro galvanizado y aluminio.
Soportes adecuados previo tratamiento:
Muros de piedra natural (porosa), superficies de hierro (recubrimientos interiores resistentes al fuego), pinturas nuevas y viejas de cal, pinturas viejas de emulsión fuertemente adheridas (no aumenta la permeabilidad al vapor de agua), acabados de yeso.
Soportes inapropiados:
Tableros aglomerados de madera, pinturas al aceite, superficies con gran cantidad de manchas de grasa o

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)
t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad
Master Internacional de Empresas

aceite, materiales de plástico.
Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Los paramentos a pintar deberán estar limpios y secos. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5º C o superiores a 35º C.

Formulación del producto

Pintura a base de silicato potásico, modificada con un copolímero acrílico en dispersión.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Precauciones

P101	Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes de su uso.
P501	Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Conforme al Reglamento 1272/2008 (CLP), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.