



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

RUGOELAST LISO (Façades anticarbonatation et antifissures ANITantifissures)

Revêtement élastique ANTICARBONATATION pour surfaces verticales

Page 1 de 4

Revêtement élastique spécial pour la remise en état des surfaces verticales des bâtiments tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec ce produit vous pouvez obtenir couverture des défauts et combler les petites fissures dans les murs en laissant une résiliation lisse sans joints, en même temps laisse les murs complètement étanches à l'eau de pluie et perméable aux vapeurs de l'intérieur pour une transpiration parfaite. Il élimine pratiquement la carbonatation du béton par sa haute résistance à la diffusion de dioxyde de carbone.

Caractéristiques

Couleur	Blanche et couleurs du nuancier.
Finition	Mate
Poids spécifique	1,40 gr./cc. +/- 0.05 gr/cc.
Viscosité au moment du conditionnement	105 K.U. +/- 5 a 25 °C
Champ fixe %	59 % +/-5
Solides en volume %	42 % +/-5
Rendement	3 à 4 m ² /Kg en 2-3 couches et selon l'état de la surface.
Épaisseur humide conseillé	60-80 microns per couche
Épaisseur sec conseillé	25-35 microns per couche (minimum 2-3 couches selon l'état de la surface.
Temps de séchage	Au toucher, totalement conditionné par la température et l'humidité de l'environnement.
Durcissement total	21 jours
Recouvrable	8 à 10 heures minimum, maximum sans limite.
Diluant	Eau
Conditionnement	Recipients de 20 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes.
Dureté Shore (UNE-EN ISO 868-03) (GEOCISA)	82.6° ShA (7 jours)
Adhérence par traction directe (UNE-EN 1542) (GEOCISA)	14.47 kg/cm ² 1.22 Mpa
Perméabilité à l'eau liquide (UNE-EN ISO 1062-3/08) GEOCISA	FAIBLE (0.04 kg(m ² h ^{1/2}))
Perméabilité à la vapeur d'eau (UNE-EN ISO 7783) GEOCISA	MOYENNE <150 >15 (110.5g/m ² día)
Perméabilité au CO ₂ (UNE-EN ISO 1062-6:2003)	Sd > 50 m
Résistance de fissuration (2 couches 250 g/m ² couche) GEOCISA	Classe A3 >500 (A1 minimum-A5 maximum)
COV'S	Cat A/c (limite légal 40 g/l) Contenu maximal 25 g/l



Application

Appliquer: à la brosse, au rouleau ou pistolet, appliquer des couches minces et sécher avant d'appliquer une deuxième couche, ainsi jusqu'à ce que vous obtenez l'épaisseur de film d'épaisseur désirée. Destiné à

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

RUGOELAST LISO (Façades anticarbonatation et antifissures ANITantifissures)

Revêtement élastique ANTICARBONATATION pour surfaces verticales

Page 2 de 4

l'imperméabilisation et la protection contre la carbonatation sur façades : peut être appliqué sur des matériaux aussi divers que le ciment, brique, pierre, béton, etc. Les murs où vous voulez faire l'application doivent être propres, sèches et exempts de la vieille peinture, il ne doit pas s'appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30 ° C ou si ils présentent de glace ou de pluie immédiate et toujours 2 ° C au-dessus de la température de rosée ; en règle générale il ne peindrez pas plus 80 % d'humidité relative. Rugoelast lisse est fourni prêt à l'emploi, n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau, mais vous pouvez ajouter un maximum de 5 à 8 % et ne pas d'altérer ses propriétés. Les ustensiles doivent être nettoyés avec de l'eau.

OBSERVATIONS DE PRÉPARATION:

Sur tous les types de surface:

- En cas de contamination par des moisissures, des champignons, des algues ou autres parasites, procédez comme suit:
 - Laver avec une solution d'eau et d'eau de javel à 10 %.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser pour sécher complètement avant de commencer à peindre.
 - Utiliser produits anti moisissures.
- En cas de surfaces de matières pulvérulentes ou peinture en chaux:
 - Diluer avec PEÑAFIJ (encastré 4 à 1 avec de l'eau).
- En cas de présence de efflorescences de sel:
 - Brosser et laver avec acide chlorotique (10 %) ou avec une solution de sulfate de zinc (10 %).
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser pour sécher complètement avant de commencer à peindre.

Toutes ces opérations doivent être effectuées en observant les mesures de sécurité correspondantes.

Formulation du produit

Émulsion acrylique copolymère, blanc de pigments charges (dioxyde) de produit chimique élevée et de résistance mécanique et d'additifs spéciaux.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

- | | |
|------|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire l'étiquette avant utilisation. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. |

EUH208 Contain 2-octyl-2H-isothiazole-3-one.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

RUGOELAST LISO (Façades anticarbonatation et antifissures ANITantifissures)

Revêtement élastique ANTICARBONATATION pour surfaces verticales

Page 3 de 4

Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).

Peut produire une réaction allergique.

PEINTURE AVEC CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE LABORATOIRES GEOCISA

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

RUGOELAST LISO (Façades anticarbonatation et antifissures ANITantifissures)

Revêtement élastique ANTICARBONATATION pour surfaces verticales

Page 4 de 4

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

