



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA PLÁSTICA SEMIBRILLANTE 5000-P®

Pintura Plástica de Alto Rendimiento y Durabilidad

Página 1 de 2

El 5000-P es una pintura plástica tanto para interior como para exterior de alto brillo que posee una gran blancura y alto poder cubriente con gran resistencia a la luz solar y agentes atmosféricos. Está elaborada con productos de primera calidad además de fungicidas y antioxidantes que la hacen idónea para aquellos lugares donde se quiera proteger de la acción de mohos y bacterias. Por otro lado tiene gran adherencia por lo que se puede aplicar incluso en chapa o hierro previamente imprimado.

El 5000-P esta formulado con aditivos siliconados que le confieren propiedades hidrofugantes.

Características



Color	Blanco
Acabado	Semibrillante
Peso específico	1,29 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	90 K.U. a 25 °C
Materia fija %	60 % +/- 5
Sólidos en volumen %	46 % +/- 5
Rendimiento	10 a 12 m ² /Kg. por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor seco recomendado	28-32 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	4 a 6 horas mínimo, máximo sin limite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 5 y 20 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/b (límite legal 100 g/l) contenido máx 30 g/l

Aplicación

Brocha, rodillo, pistola "airless", etc. Los paramentos a pintar deberán estar limpios y secos, no debiéndose aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35°C.

Formulación del producto

Agua, emulsión acrílica pura, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras materias primas escogidas para este producto.

PINTURA SOMETIDA A ENSAYOS POR LOS LABORATORIOS GEOCISA

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA PLÁSTICA SEMIBRILLANTE 5000-P[®]

Pintura Plástica de Alto Rendimiento y Durabilidad

Página 2 de 2

puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

