

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑALAC

Émail synthétique satiné

Page 1 de 1

Émail synthétique formulé avec une sélection rigoureuse de résines (alcidic-soja et urée), additifs et pigments de haute qualité, pour obtenir un produit avec: excellente couverture, grande dureté, capacité d'égalisation, remplissage et nivellement superficiel.

Il convient à la décoration et à la protection de tous types de surfaces (métaux, bois, etc.) à l'intérieur et à l'extérieur et cherche toujours à obtenir un fini hautement décoratif et durable.

Caractéristiques

Coleur	Blanc, noir
Finition	Satin lisse
Poids spécifique	1,14 gr/cc.
Viscosité	110 +/-5 sg copa Ford nº4 à 20° C
Matière fixe	50 +/-5 % en poids (selon couleur)
Temps de séchage	3-9 heures
Recouvrable	24 heures minimum
Point d'inflammation	90°C
COV'S	Max 275 g/l (selon couleur)
Presentation	Pots de 375 ml, 750 ml et 4 lt.



Application

Épaisseur recommandée par couche	30-35 micra
Rendement théorique	8 - 12 m ² /l selon l'état de la surface
Diluent	Universel, térébenthine ou simulé de térébenthine
Nombre de composants	1
Méthode d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Dilution	5 - 10 %

Preparation de surface

Appliquer sur un apprêt ou un scellant approprié, selon que la surface à protéger est du métal ou du bois. Appliquez deux couches d'émail synthétique sur l'épaisseur recommandée.

Observations

Lorsque pulvérisé, l'intervalle de recouvrement minimum est de 48 à 72 heures. Lorsque le produit est utilisé en extérieur, la stabilité de certaines couleurs jaune, rouge et orange peut être inférieure à la normale.

Convient pour un usage domestique, ne convient pas aux enfants.

Sécurité

Les instructions de sécurité sur l'étiquette de l'emballage doivent être strictement respectées, en plus de respecter les exigences de la législation nationale ou locale. Comme indications générales:

Éviter l'inhalation de vapeurs de solvant et de brouillard de peinture, ainsi que le contact de la peinture liquide avec la peau et les yeux.

Si elle est appliquée dans des espaces confinés, une ventilation forcée doit être fournie, accompagnée d'une protection respiratoire adéquate de la peau et des yeux, en particulier lors de la pulvérisation.

Stocker dans des endroits secs et isolés.

Une fiche de données de sécurité est à la disposition de l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

