



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

ESMALTE AL AGUA BRILLANTE

Esmalte Brillante en Base Agua Blanco

Página 1 de 2

Esmalte acrílico brillante en base agua de alta calidad. Con gran resistencia a la intemperie, elevada blancura, excelente opacidad (cubrición), buena flexibilidad, elevada dureza y acabado satinado; es de fácil aplicación, secado rápido, no amarillea, lavable y muy bajo olor.

Indicado para la decoración de muros, paredes y techos; carpintería interior exterior (puertas, ventanas, rejas, barandillas), y todo tipo de soportes de madera, yeso, hierro etc.

Está formulado y testado para su pigmentación en sistemas tintométricos para la obtención de infinidad de colores pastel.

Pintura sometida a reacción al fuego por los laboratorios AFITI para euro clasificación según **UNE-EN 13501-1 + A1:2010**, habiéndose obtenido la mejor clasificación posible para cualquier pintura **B,s1-d0**, por su nula contribución al fuego y a la producción de humo.

Características



Color	Blanco
Acabado	Brillante
Peso específico	1,22 gr./cc.
Viscosidad al envasar	95 K.U. a 25 °C
Brillo a 60°	> 70 U.B.
Brillo a 20°	> 40 U.B.
Materia fija	50 %+/-2
Rendimiento	12 a 14 m ² /lt por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado	21 días
Repintado	De 6 a 8 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua (5-10% máximo)
Presentación	Envases de 750 ml y 4 lt
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/b (límite legal 100g/l) contenido máx 10 g/l

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, madera, hierro, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio, seco y libre de desconchones o materiales mal adheridos. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Superficies no pinturas, nuevas:

- Materiales de construcción:
Sellar los paramentos con PEÑAFIJ diluido 4:1 para uniformizar la aplicación.
En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido (SALFUMANT) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. Aplicar una mano de PEÑAFIJ diluido 4:1.
- Superficies de hierro y acero: proteger previamente con IMPRIMACION ANTICORROSIVA.
- Galvanizados y aluminio: Aplicar una primera mano de PEÑAIMP.
- Maderas y aglomerados: Aplicar una mano de SELLADORA SINTETICA. Lijar suavemente y eliminar el polvo.



Distribuidor Oficial de:

FESTOOL

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
Compromiso
a la calidad

Delegación
C/Manzanares, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
t,f: 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

ESMATE AL AGUA BRILLANTE

Esmalte Brillante en Base Agua Blanco

Página 2 de 2

Superficies ya pintadas

- EN BUEN ESTADO:
Lijar suavemente la superficie, eliminar el polvo y aplicar como en superficies nuevas.
- EN MALESTADO:
Eliminar completamente la pintura, preparar la superficie y aplicar como si se tratase de una superficie nueva.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

S2	Manténgase fuera de alcance de los niños
S23/24/25	No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
S51	Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
Compromiso a
la calidad

Delegación
C/Manzanas, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
t,f: 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com