



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

TOTAL MATT 2.8

Peinture plastique ULTRA-MATTE pour l'intérieur et l'extérieur

Page 1 de 2

Peinture plastique MAT profonde, avec une opacité maximale, une excellente lavabilité, une finition parfaite, sans marques de rouleaux ni brillance, ne éclabousse pas. Grand pouvoir couvrant, haute lavabilité, blancheur et performance.

Spécialement formulé pour minimiser les imperfections du plafond et/ou des surfaces murales avec un éclairage indirect. Additif avec fongicides / algicides qui inhibent la croissance de moisissures et de vert-de-gris.

Caractéristiques



Couleur	Blanc
Finition	Mat profond (< 3 à 85 ^a) UNE-EN 13300
Poids spécifique	1,60 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité lors de l'emballage	110 K.U. à 25 °C
Matière fixe %	64 % +/- 2
Solides par volume %	40 % +/- 2
Performance	8 -10 m ² /lt par main en fonction de l'adsorption du parement
Resistencia a la abrasión húmeda	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
Épaisseur sèche recommandée	50-60 micras par main
Temps de séchage au toucher	40 à 60 minutes
Soigné	21 jours
Repeint	4 à 6 heures minimum, masimum sans limit
Diluant	Eau douce
Présentation	Recipients de 4 lt et 14 lt.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes.
COV'S	Cat A/a (limit legal 30 g/l) contenu max < 2 g/l

Application

Il peut être appliqué sur n'importe quel matériau de construction, ciment, plâtre, plaque de plâtre, etc. Son application peut se faire au pinceau, au rouleau ou au pistolet..

Préparation de surface:

- Avant son application, le parement doit être parfaitement propre, sec et exempt de tout contaminant peu adhérent tel que poussière, graisse, cire ou salpêtre.
- Enlever les peintures si elles sont en mauvais état mécaniquement par grattage ou ponçage et laver à l'eau pour enlever la poussière générée.
- Si le mur présente des fissures, remplir au préalable avec des mastics appropriés à sa taille et à sa surface.
- Surfaces avec des problèmes d'adhérence possibles, ancrer avec Acrylique Fixer (PEÑAFIJ).

Préparation du produit:

-Ajouter l'eau recommandée selon la méthode d'application choisie, mélanger et homogénéiser le produit

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas

avant utilisation et occasionnellement pendant l'application.

-Utiliser uniquement de l'eau propre pour la dilution

-Application au pinceau ou au rouleau, diluer entre 15-20% première couche et 8-15% deuxième couches et suivantes.

-Application par pulvérisation avec ou sans air, diluer entre 20-25%.

-Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

Formulation du produit

Eau, émulsions acryliques, dioxyde de titane, carbonates de calcium et autres charges choisies pour ce produit.

Convient pour un usage domestique, ne convient pas à l'usage des enfants.

Précautions

P101 Si un avis médical est nécessaire, ayez le récipient ou l'étiquette à portée de main.

P102 Garder hors de la portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P501 Éliminer le contenu et/ou son contenant via le système de collecte sélective mis en place dans votre commune.

EUH208 Contient de la 2-octyl-2H-isothiazon-3-one. Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [EC no. 247-500-7] ; 2-méthyl.2H-isothiazole-3-one [EC no. 220-239-6] (3 : 1). Peut déclencher une réaction allergique.

Selon R.D. 363/1995 (Directive 67/548 / CE) et R.D. 255/2003 (Directive 1999/45/CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité à disposition de l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

