



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

EFECTO ANTIGUO

Pintura de Alta Decoración con Acabado Singular

Página 1 de 1

Producto muy especial, de muy fácil aplicación y con unos resultados increíbles. Es un sistema decorativo que dota a los paramentos de un aspecto envejecido, combinando un efecto veladura junto con trazos de partículas blancas combinables (de forma opcional) con otras de color marrón.

Se trata de un sistema completo formado por tres componentes:

1º: Fondo efecto antiguo: especialmente diseñado para facilitar la aplicación y obtener el máximo rendimiento.

2º: Base neutra efecto antiguo

3º: Tóner colores efecto antiguo (para obtener fácilmente los colores de la carta)

Características



Color	Blanco traslucido.(para tinter según carta de colores)
Aspecto	Pasta blanca de viscosidad media con partículas
Acabado	Satinado bajo
Peso específico	1,05 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	120 +/-5 K.U.
Materia fija	15 % +/- 2
Rendimiento	8 a 10 m ² /kg (en función de la absorción del soporte)
Tiempo de secado	12 horas / 20°C H.R. 60%
Curado	21 días
Repintado	Mínimo: 8 horas; Máximo: Sin límite
Diluyente	Envasado al uso (agua)
Presentación	(Base) Envases 10 Kg y 2'5 Kg (Tóner) Envases de 250 Gr
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.

Aplicación

Sobre un paramento limpio de polvo, grasa, etc.; y preparado con FONDO EFECTO ANTIGUO, se aplica la base efecto antiguo coloreada a gusto en tramos irregulares hasta conseguir los efectos deseados.

El producto viene preparado al uso, no se debe diluir. Primero se debe obtener el color deseado tintando la base neutra con cualquiera de los tóner de la gama PINTURAS DE LA PEÑA, a continuación se aplica con una paletina especial ATF extendiendo la pintura en todas direcciones alternando de izquierda a derecha y a la inversa. Se trabajará en superficies no muy grandes (1-2 m²), y sin dejar cortes regulares para que no se noten los empalmes. Una vez aplicada, cuando el fondo esté seco (aprox. 10-15 minutos), alisar con una espátula de plástico para romper y expandir las partículas blancas.

La limpieza de las herramientas de trabajo se hará con agua inmediatamente después de su uso.

Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y totalmente libres de humedad. Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 8°C y 35°C.

Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

