



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

# BARNIZ AL AGUA SATINADO

Barniz Acrílico Base Agua Satinado Universal

Página 1 de 2

Barniz acrílico al agua especial para maderas, que deja un acabado satinado sedoso; se puede aplicar tanto en interior como en exterior y sobre fondos base agua o disolvente.

Protege a la madera de las agresiones externas de humedad y radiación ultravioleta presenta gran resistencia al amarilleamiento y al cuarteo.

## Características



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Color                      | Transparente  |
| Acabado                    | Satinado sedoso                                     |
| Peso específico            | 1,03 +/- 0,02 gr./cc.                               |
| Viscosidad al envasar      | 95 +/- 5 K.U. a 25 °C                               |
| Brillo a 60°               | 48 - 52 U.B.  |
| Brillo a 20°               | 14 - 16 U.B.  |
| Materia fija               | 35 % +/- 3  |
| Espesor húmedo recomendado | 80 micras por mano                                  |
| Espesor seco recomendado   | 24 micras por mano                                  |
| Rendimiento                | 11 a 12 m <sup>2</sup> /lt y mano                   |
| Tiempo de secado al tacto  | 1 hora, dependiendo de temperatura y HR.            |
| Curado                     | 21 días   |
| Repintado                  | 24 horas mínimo, máx sin límite                     |
| Diluyente                  | Agua dulce (dilución máxima 5-10%)                  |
| Presentación               | Envases de 750 ml y 4 lt                            |
| Conservación               | Mantener al abrigo de temperaturas extremas.        |
| COV'S                      | Cat A/e (limite legal 130 g/l) contenido máx 10 g/l |

## Aplicación

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Las superficies a pintar deben estar completamente limpias, limpias de polvo y grasa, No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35°C.

## Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas y aditivos especiales escogidos para este producto.

### SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

- Madera y aglomerados. Aplicar dos o tres manos del producto sin diluir lijando suavemente entre manos y eliminar el polvo.

### SUPERFICIES YA PINTADAS:

- EN BUEN ESTADO:

Lijar suavemente la superficie, eliminar el polvo y aplicar como superficies nuevas.

- EN MAL ESTADO:

Eliminar completamente la pintura, preparar la superficie y aplicar como se si tratase de una superficie nueva.

**Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.**

## Precauciones

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

Master  
Internacional  
de Empresas





pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## BARNIZ AL AGUA SATINADO

Barniz Acrílico Base Agua Satinado Universal

Página 2 de 2

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

**[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)**

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

