

Produit très spécial, d'une application très facile et avec des résultats incroyables. C'est un système décoratif qui dote les surfaces d'un aspect vieilli, en combinant un effet voile avec traits de particules blanches combinables (d'une forme optionnelle) avec les autres d'une couleur marron.

Il s'agit d'un système complet formé par trois composants:

1er.: Un Fond avec un effet antique : spécialement dessiné pour faciliter l'application et pour obtenir le rendement maximal.

2ème: Une base neutre avec un effet antique

3ème: Toner couleurs avec effet antique (pour obtenir facilement les couleurs de la carte)

Caractéristiques



| | |
|------------------|--|
| Couleur | Blanc translucide (pour teindre selon la carte de couleurs) |
| Aspect | Pâte blanche de viscosité moyenne avec des particules |
| Finition | Satiné bas |
| Poids spécifique | 1,05 +/- 0,05 gr./cc. |
| Viscosité | 120 +/- 5 K.U. |
| Matière fixe | 15 % +/- 2 |
| Rendement | 8 a 10 m ² /kg (en fonction de l'absorption du support) |
| Temps de séché | 12 heures / 20°C H.R. 60% |
| Soigné | 21 jours |
| Repeint | Mínime: 8 heures; Maximum: sans limite |
| Diluant | Emballé à l'usage (eau) |
| Présentation | (Base) Pots 10 Kg et 2'5 Kg (Tóner) Pots de 250 Gr |
| Conservation | Maintenir à l'abri des températures extrêmes |

Application

Sur une surface propre de poussière(poudre), de graisse, etc.; et préparé avec FOND EFFET ANTIQUE, la base du effet antique s'applique colorée à goût dans des tronçons irréguliers jusqu'à obtenir les effets désirés.

Le produit vient préparé à l'usage, il ne faut pas diluer. D'abord il faut obtenir la couleur désirée en teignant la base neutre avec n'importe lequel des toner de la gamme DES PEINTURES DE LA PEÑA, ensuite s'applique avec une brosse plate spécial ATF en étendant la peinture dans toutes directions en se relayant d'une gauche à une droite et à l'inverse. Nous travaillerons sur des surfaces non très grandes (1-2 m2), et sans laisser de coups régulières pour que les embranchements ne se voient pas. Une fois appliquée, quand le fond sera sec (aprox. 10-15 minutes), lisser avec une spatule de plastique pour casser et pour étendre les particules blanches.

La propreté des outils de travail sera faite par eau immédiatement après son usage.

Les surfaces doivent être propres de salpêtre, graisse, éléments étrangers et totalement libres d'humidité.

Il faut appliquer aux températures comprises entre 8°C et 35°C.

Formulation du produit

De l'eau, des émulsions, du bioxyde de titane, de carbonates calciques et d'autres charges choisies pour ce produit.

Apte à un usage domestique, non apte à un usage infantile.

Précautions

- S2 Maintenir hors d'atteinte des enfants
 S23/24/25 Ne pas respirer ses vapeurs et éviter le contact avec les yeux et la peau.
 S51 User dans des lieux bien aérés.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

EFFET ANTIQUE

Peinture d'haute décoration avec une finition singulier

Page 2 de 2

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

*t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com*

