



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAMAT

Revêtement Émaillé Mat

Page 1 de 2

Émail synthétique formulé avec une sélection rigoureuse des résines (alkyde-soja et urée), additifs et pigments de haute qualité, pour obtenir un produit avec: excellente couverture, haute brillance, bon lavage, grande dureté, égalisation, remplissage et capacité de nivellement de surface. Il est adapté décorer et protéger toutes sortes de surfaces (métaux, bois, etc.), à l'intérieur et à l'extérieur et toujours, il est prévu de réaliser une finition très décorative et durable.

Caractéristiques



| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Couleur | Blanche, Noire |
| Finition | Lisse Mate |
| Poids spécifique | 0.95 – 1,3 gr./cc. (selon couleur) |
| Viscosité | 110 +/-5 sg copa Ford n° 4 (20° C) |
| Champ fixe | 56 % +/-5 en poids (selon couleur) |
| Temps de séchage au toucher | 3 - 9 heures |
| Recouvrable | 24 heures (minimum) |
| Brillance | < 5% (angule 60°) |
| Point d'éclair | 90°C |
| COV's Cat. A/d | Máx. 275 g/l (selon couleur) |
| Presentation | Pots en 375 ml, 750 ml et 4 lts. |

Application

- Recommandé d'épaisseur de film secs: 30-35 microns secs par couche.
- Rendement théorique 8 à 12 m²/l. et couche selon le soutien.
- Diluant: Dissolvant universel ou térébenthine.
- Nombre de composants: 1
- Application: Par pinceau, au rouleau ou pistolet
- Dilution maximale: 5 % par brosse ; 3% par rouleau, ou 15 % par spray gun.

Préparation de la surface: appliquer sur un apprêt ou un scellant approprié, en fonction de la surface à protéger est le métal ou le bois. Appliquer deux couches d'émail synthétique à l'épaisseur recommandée.

Observations

Lorsque pulvérisé, l'intervalle de recouvrement minimum est de 48 à 72 heures. Lorsque le produit est utilisé à l'extérieur, la stabilité de certaines couleurs jaune, rouge et orange peut être inférieure à la normale.

Sécurité

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié pour les enfants

Suivre scrupuleusement les consignes de sécurité figurant sur l'étiquette du contenant, en plus de se conformer aux exigences de la législation nationale ou locale. Comme les conseils généraux : éviter l'inhalation de vapeurs de solvants et de brouillard de peinture, ainsi que le contact de la peinture liquide avec la peau et les yeux. Si on applique dans des espaces confinés, une ventilation forcée doit être assurée, accompagnée d'une protection respiratoire adéquate de la peau et des yeux, en particulier lorsqu'elle est pulvérisée.

Stocker dans des endroits secs et isolés.

Il y a un onglet des données d'innocuité disponibles pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAMAT

Revêtement Émaillé Mat

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

