



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

MEMBRANA DE POLIURETANO AL AGUA

Membrana de Poliuretano Base Agua para Impermeabilización Transitable

Página 1 de 2

Membrana de poliuretano mono componente ecológica, estable a los rayos UVA, 100% impermeable, de aplicación líquida base agua, altamente elástica, de aplicación in situ usada para la impermeabilización de cubiertas, tejados, balcones y terrazas. Previene la penetración del agua y alarga la vida útil de la azotea. Por su gran tenacidad, aguanta el tránsito peatonal medio e intenso (pero no de vehículos). Respeta el medio ambiente.

Características



Color	Incoloro, transparente (blanco rojo y gris bajo demanda)
Acabado	Satinado
Peso específico	1,04 +/- 0,02 gr./cc.
Viscosidad al envasar	80 K.U. a 25 °C
Materia fija %	36 % +/- 5
Sólidos en volumen %	35 % +/- 5
Rendimiento	5 a 6 m ² /Lt. por mano y dependiendo del estado de paramento
Nº de manos	Mínimo 2
Espesor húmedo recomendado	100-120 micras por mano
Espesor seco recomendado	35-40 micras mano (2-3 manos 70-120 micras)
Tiempo de secado al tacto	3 - 4 horas (Según grosor aplicado)
Pisable	24 horas
Transitable	48 horas
Curado total	7 - 8 días
Repintado	8 - 24 horas
Diluyentes	Agua dulce
Presentación	Envases de 4 lt y 14 lts
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/i (límite legal 140 g/l) contenido máx 50 g/l

Aplicación

Se puede aplicar a brocha o rodillo de pelo corto. Los paramentos a pintar deberán de estar limpios, secos y bien consolidados, no aplicar a temperaturas ambiente y de soporte inferiores a 5°C o superior a 35°C y la humedad ambiente debe ser inferior al 80%. Se deben aplicar un mínimo de dos a tres manos cruzadas hasta un consumo de aproximadamente 0,750-1Kg/m².

Sobre superficies no porosas y de difícil anclaje es necesario la adición de un aditivo de anclaje específico que se debe incorporar en el momento de la aplicación de la membrana.

Preparación de la superficie

La superficie debe ser cuidadosamente preparada para la durabilidad y correcta aplicación del producto. La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes, que pudieran afectar negativamente a la adhesión de la membrana. Su máximo de humedad no debería superar el 5%. Las estructuras de hormigón fresco deben dejarse secar durante 28 días como mínimo.

Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, sustancias orgánicas y polvo deben ser eliminadas mecánicamente. Deben eliminarse también posibles irregularidades en la superficie. Deben repararse las piezas sueltas de la superficie.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad. La utilización de este producto se realiza bajo la entera responsabilidad del usuario, quedando excluidas cualesquiera garantías o responsabilidades del fabricante o comercializador que no hayan sido acordadas previamente por escrito.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

MEMBRANA DE POLIURETANO AL AGUA

Membrana de Poliuretano Base Agua para Impermeabilización Transitable

Página 2 de 2

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.
 P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

De acuerdo con el Reglamento 1272/2008 (CLP), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad. La utilización de este producto se realiza bajo la entera responsabilidad del usuario, quedando excluidas cualesquiera garantías o responsabilidades del fabricante o comercializador que no hayan sido acordadas previamente por escrito.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

