



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

SUPER C/7®

Pintura Plástica para Interior-Exterior de Alta Calidad

Página 1 de 2

La pintura plástica SUPER C/7 está formulada con emulsiones de la más avanzada tecnología y de primerísima calidad, al igual que las demás materias primas, con lo que se consigue un producto de alto rendimiento, dureza, perfecta blancura y alta opacidad por su riqueza en bióxido de titanio. Proporciona buena resistencia a la intemperie y al frote, por su óptimo % de emulsión.

La pintura plástica SUPER C/7 posee una gran flexibilidad, buena adherencia y resistencia a la alcalinidad del cemento. Es permeable a los vapores interiores e impermeable a los exteriores y además posee gran poder cubriente, dejando un acabado perfecto.

PINTURA CON CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO **B-s1, d0** SEGÚN NORMA UNE 13501-1:2007+A1:2010 - LA MEJOR CLASIFICACIÓN.

Características

Color	Blanco
Acabado	Mate sedoso
Peso específico	1,64 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	115 K.U.+/-5 a 25° C
Materia fija %	69 % +/- 2
Sólidos en volumen %	42 % +/- 2
Lavabilidad Gardner/PVC 21 días	> 5000 ddp
Resistencia a la abrasión húmeda (ISO 13300)	Clase 2 ≥ 5 y < 20 micras a 200 pasadas
Rendimiento	8 a 10 m ² /kg por mano, dependiendo del estado del paramento
Espesor húmedo recomendado	50-60 micras por mano
Espesor seco recomendado	24-28 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	4 a 8 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 1, de 5, de 10 y de 23 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l). Contenido máximo 25 g/l



Aplicación

Es un producto igualmente indicado en exteriores como en interiores. Puede aplicarse sobre cemento, yeso, hormigón, ladrillo, piedra, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Los paramentos a pintar deberán estar limpios y secos. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35° C.

Formulación del producto

Agua, emulsión copolímera vinílica base agua, bióxido de titanio 100% rutilo, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

PINTURA SOMETIDA A ENSAYOS POR LOS LABORATORIOS GEOCISA

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

SUPER C7®

Pintura Plástica para Interior-Exterior de Alta Calidad

Página 2 de 2

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.
 P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

