



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## TOTAL MATT 2.8

Pintura Plástica ULTRA-MATE para Interior y Exterior

Página 1 de 2

Pintura plástica MATE profundo, de máxima opacidad, excelente lavabilidad, acabado perfecto, sin marcas de rodillo ni rebrillos, no salpica. Gran poder cubriente, alta lavabilidad, blancura y rendimiento.

Especialmente formulada para minimizar las imperfecciones de las superficies techos y/ o paredes con luces indirectas. Aditivado con fungicida/algicidas que inhiben la proliferación de moho y verdín.

### Características



Color	Blanco
Acabado	Mate profundo (< 3 a 85 <sup>a</sup> ) UNE-EN 13300
Peso específico	1,60 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	110 K.U. a 25 °C
Materia fija %	64 % +/- 2
Sólidos en volumen %	40 % +/- 2
Rendimiento	8 a 10 m <sup>2</sup> /lt por mano dependiendo del estado del paramento
Resistencia a la abrasión húmeda	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
Espesor seco recomendado	50-60 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	De 4 a 6 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 4 lt y 14 lt.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l) contenido máx < 2 g/l

### Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, placa de yeso, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola.

#### Preparación de la superficie:

- Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio, seco y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como polvo, grasa, ceras o salitre.
- Eliminar pinturas si están en mal estado de forma mecánica por raspado o lijado y lavar con agua para eliminar el polvo generado.
- Si el paramento presenta grietas o fisuras rellenar previamente con masillas adecuadas a su tamaño y superficie.
- Superficies con posibles problemas de adherencia fondear con Fijador Acrílico (PEÑAFIJ).

#### Preparación del producto:

- Añadir el agua recomendada según el método de aplicación escogido, mezclar y homogeneizar el producto

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas

antes de su uso y ocasionalmente durante su aplicación.

- Utilice para su dilución únicamente agua limpia
- Aplicación a brocha o rodillo diluir entre 15-20% primera mano y 8-15% segunda y sucesivas.
- Aplicación a pistola con o sin aire diluir entre 20-25%.

-No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

### Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

**Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.**

### Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

*Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.*

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

**[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)**

**Fábrica y oficinas**



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas