



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## PINTURA PLÁSTICA V/64

Pintura Plástica para Interior-Exterior

Página 1 de 2

V/64 es una pintura a base de emulsiones de copolímeros acrílicos, bióxido de titanio, extenders, cargas seleccionadas y aditivos escogidos para obtener un producto con un buen poder cubriente, resistente al exterior por su gran dureza y poder impermeabilizante, de gran blancura y rendimiento.

### Características



Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso específico	1,71 gr./cc. +/- 0,05
Viscosidad al envasar	115 K.U. a 25° C +/- 5
Materia fija %	71% +/- 2
Sólidos en volumen %	42 % +/- 2
Rendimiento	5 a 6 m <sup>2</sup> /kg por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor húmedo recomendado	100-110 micras por mano
Espesor seco recomendado	40-45 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	6 - 8 horas mínimo, máximo sin limite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 1, 5, 10 y 23 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l). Contenido máximo 25 g/l

### Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción: yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación, el paramento debe estar completamente limpio y seco.

Primera mano: diluir con agua entre 15-20%; segunda mano y sucesivas: diluir entre 8-10%.

No se debe aplicar a temperaturas ambientes ni de soporte inferiores a 5° C o superiores a 35° C y siempre 2-3° C por encima de la temperatura de rocío.

### Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

**Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.**

### Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

Fábrica y oficinas  
Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)  
t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com



Máster  
Internacional  
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación  
y diseño de pinturas al agua.

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)



Trofeo CC100  
Compromiso a  
la calidad

Fábrica y oficinas  
Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)  
t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## PINTURA PLÁSTICA V/64

Pintura Plástica para Interior-Exterior

Página 2 de 2

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

Fábrica y oficinas  
Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)  
t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com



Máster  
Internacional  
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación  
y diseño de pinturas al agua.

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)



Trofeo CC100  
Compromiso a  
la calidad

Fábrica y oficinas  
Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)  
t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com