pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE ACRYLIQUE V/64

Peinture Acrylique pour Intérieur-Extérieur

V/64 est une peinture basée en émulsions de copolymères acryliques, dioxyde de titane, hampes, certaines charges et additifs sélectionnés pour obtenir un produit avec une bonne opacité, résistant à l'extérieur dû à sa grande dureté, et à son pouvoir imperméabilisant. Elle fournit haute blancheur et rendement.



Caractéristiques

Couleur	Blanche
Finition	Mate
Poids spécifique	1,73 gr./cc. +/- 0,05
Viscosité au moment du conditionnement	115K.U. à 25º C +/- 5
Champ fixe %	71% +/- 2
Solides en volume %	42 % +/- 2
Rendement	5 - 6 m^2/kg par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur humide recommandée	100-110 microns par couche
Épaisseur sèche recommandée	40-45 microns par couche
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement total	21 jours
Repeindre	6 - 8 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Recipients de 1 kg, 5 kg, 10 kg et 23 kg
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV´S	Cat A/a (limite légal 30 g/l). Contenu maximal 25 g/l

Mise en œuvre

Elle peut être appliquée sur n'importe quel matériel de construction: plâtre, ciment, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Avant application, le revêtement doit être complètement sec et propre.

La première couche doit être dilué avec un 15% à 20% d'eau. La deuxième couche, diluer en 8 à 10% d'eau.

Elle ne devrait pas être appliquée à des températures ambiantes ou du support inférieures à 5° C ou supérieures à 35° C et toujours 2-3° C au-dessus de la température de rosée.

Formulation du produit

Eau, émulsion acrylique copolymère, dioxyde de titane, carbonates de calcium et autres charges sélectionnées pour ce produit.

Pour l'usage domestique. C'est ne pas adéquat pour des enfants.

Précautions

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.

Distribuidor Oficial de :

GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Usine et bureaux:
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master Internacional de Empresas

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

EUH208 Contains 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothyazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Master Internacional de Empresas

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE ACRYLIQUE V/64

Peinture Acrylique pour Intérieur-Extérieur

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Usine et bureaux:

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f : +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas