

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**MAT EXTRA FIXATEUR DE CHAUX**

Peinture Acrylique Mate pour Intérieur et Extérieur

Page 1 sur 1

La PEINTURE ACRYLIQUE MATE EXTRA SPÉCIAL CHAUX est formulé à base de résines émulsionnées de grand pouvoir pénétrant, capable de contenir les chaux mal attachés. Ceci est particulièrement indiquée pour ces murs montrant adhérence médiocre comme enduits projetés, plaques de plâtre, etc.

Sa finition est parfaite tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et haute dureté et résistance à l'alcalinité du ciment.

Dans la formulation, nous avons utilisé fongicides additifs, algicides et bactéricides de dernière génération, qui confèrent une résistance aux attaques par les algues, champignons, etc. qui reste inchangée pendant années successives.

Caractéristiques

Couleur	Blanche
Finition	Mate
Poids spécifique	1,73 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	115 K.U. a 25 °C
Champ fixe %	73 % +/- 5
Solides en volume %	42 % +/- 5
Rendement	6 a 7 m ² /Kg par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur minimale conseillée	33 - 37 microns par couche
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement total	21 jours
Recouvrable	8 - 10 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Pots en 5 et 23 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat A/a (limite légal 30 g/l) contenu maximal 25 g/l

Application

La peinture peut être appliqué sur n'importe quel matériel de construction, plâtre, ciment, etc. Votre application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pulvérisateur. Avant application du revêtement doit être complètement sec et propre. Vous ne s'appliquent pas à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

Formulation du produit

L'eau, émulsions, carbonate de calcium, dioxyde de titane et autres matières premières choisies pour ce produit.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

- S2 Hors des mains des enfants.
 S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
 S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.



Note: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, les données sont indicatives et de nature générale. Décrivent nos produits et guident à l'utilisateur sur l'application et l'emploi. En raison de la grande variété de conditions d'utilisation et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité.

Cordonnées (Usine et bureau)
 Ctra. Orgaz, s/n
 Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
 T.: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
 e-mail: info@delapenia.com



Máster
 Internacional
 de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
 y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
 Compromiso a
 la calidad

Délegation
 C/Manzanares, 1
 13250 Daimiel (Ciudad Real)
 T.: +34 926 851 102
 e-mail: info.daimiel@delapenia.com