



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA AKRIL SATINÉ®

Peinture Acrylique Satinée pour Travaux Exigences

Page 1 de 3

PEÑA AKRIL est une peinture acrylique semi-brillante fabriquée avec les meilleures émulsions copolymères vinyliques et dioxyde de titane Rutilo. Pour sa fabrication minutieuse possède une grande flexibilité, excellente adhérence, complètement imperméable avec des additifs anti-moisissure et des algicides qui protègent contre la moisissure.

Les réactions de la peinture acrylique PEÑA AKRIL ont été tellement étudiées et expérimentées, qu'on ne doit pas vérifier qu'elle répond aux conditions parfaites pour la décoration et à l'eau (verticale) pour intérieur et extérieur (*). Sa finition est de grande beauté et semi brillant, obtention d'une grande blancheur et un haut pouvoir couvrant.

Caractéristiques

Couleur	Blanche et couleurs du nuancier (*)
Finition	Satinée semi-brillante
Brillance à 85°	> 65 %
Poids spécifique	1,28 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	95 K.U. à 25 °C
Champ fixe	54 % +/- 5
Solides en volume	42 % +/- 5
Rendement	8 - 10 m ² /Kg par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur minimale conseillée	31-35 microns par couche
Temps de séchage	40 - 60 minutes
Durcissement	21 jours
Recouvrable	8 - 10 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Recipients de 1, 5, 10, et 18 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat A/b (limite légal 100 g/l) contenu maximal 30 g/l



Application

La peinture peut être appliquée sur n'importe quel matériel de construction, plâtre, ciment, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pulvérisateur. Avant l'application du revêtement la surface doit être complètement sec et propre. On ne doit pas l'appliquer pas à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

Formulation du produit

L'eau, émulsions copolymères vinyliques, additifs spéciaux, carbonate de calcium, dioxyde de titane et autres matières premières choisies pour ce produit.

PEINTURE SOUMIS AUX ESSAIS DE LABORATOIRES GEOCISA

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA AKRIL SATINÉ®

Peinture Acrylique Satinée pour Travaux Exigences

Page 2 de 3

Précautions

S2	Conserver hors de la portée des enfants.
S23/24/25	Ne pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

(*). Dans des couleurs fortes, demander pour la stabilité à l'extérieur.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA AKRIL SATINÉ®

Peinture Acrylique Satinée pour Travaux Exigences

Page 3 de 3

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

