

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**ESMALTE TRÁFICO AL AGUA**

Pintura Base Agua para Señalización Vial

Pintura especial para señalización vial, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, aplicable en capa gruesa y de secado muy rápido.

Especialmente indicada para la señalización de: carreteras, calles, parkings, etc.

Propiedades

Secado muy rápido; no sangra sobre el asfalto; muy buena adherencia sobre pavimentos de asfalto y hormigón; resistente a la intemperie; elevada dureza; buena resistencia a la abrasión y al impacto.

Con la adición de microsferas de vidrio se obtiene efecto reflectante

Características

Color	Blanco, amarillo, rojo y azul
Acabado	Semimate
Peso específico	1'50 - 1'60 gr. / cc.
Viscosidad al envasar	95 K. U. a 20° C
Materia fija	65 - 63 % según color
Rendimiento teórico	3'5 m ² / litro a 200 micras húmedas
Tiempo de secado	no pick up 20 - 30 minutos a 20° C
Pisable	24 horas
Transitable	48 horas
Repintado	12 horas
Curado total (prestaciones totales)	7 - 8 días
Presentación	Envases de 750 ml y 3'5 lt
Tipo de vehículo	Resinas acrílicas base agua

Indicaciones Generales de Aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Dilución: AGUA.
 - Pistola de airless: 0 - 5% máximo.
 - Pistola aerográfica: 0 - 10% máximo.
 - Rodillo: No diluir

-Aplicar siempre por encima de los 7°c de temperatura ambiente y del pavimento y por debajo de los 40°c y del 80% de HR.

Limpieza de la herramienta con agua inmediatamente después de su uso.

- Almacenar al abrigo de altas temperaturas y heladas.
- Tápese después de su uso.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Precauciones

S2	Manténgase fuera del alcance de los niños
S23/24/25	No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
S51	Úsese en lugares bien ventilados.

Cov's: Valor límite de la UE para el producto Cat(A/i): 140 g/l (2010). Contenido máximo en el producto 100 g/l

Conforme a los R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Nota : Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Distribuidor Oficial de:



Fábrica y oficinas
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación y
diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo
CC100
Compromiso
a la calidad

Delegación
c/ Manzanares, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
t, f: 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com