



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## PLASTICO PROFESIONAL B.C.

Pintura plástica Mate Interior (Calidad profesional)

Página 1 de 1

Es una pintura mate, no lavable, exclusivamente para interiores, a base de emulsiones y buenas cargas reforzadas con bióxido de titanio. Posee una gran blancura y buen poder cubriente.

### Características



Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso específico	1,66 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	110 +/- 5 K.U. a 25°C
Materia fija %	66% +/- 5
Sólidos en volumen %	40% +/- 5
Rendimiento	6 a 7 m <sup>2</sup> /Lt. por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor seco recomendado	32-36 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	1 a 2 horas
Curado total	21 días
Repintado	10 a 12 horas mínimo, máximo sin limite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 12 Lts.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l) contenido máx 25 g/l

### Aplicación

Se puede aplicar a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio y seco, teniendo en cuenta que nos e debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

### Formulación del producto

Agua, emulsiones copolímeras, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

**Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.**

### Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños  
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.  
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com

