



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

MATE EXTRA ESPECIAL CALES

Pintura Plástica Mate para Interior y Exterior

Página 1 de 1

La PINTURA PLASTICA MATE EXTRA ESPECIAL CALES está formulada a base de resinas emulsionadas de gran capacidad penetrante, capaz de sujetar las cales mal adheridas. Esta especialmente indicada para aquellos paramentos que presenten mala adherencia como yesos proyectados, Pladur®, etc.

Su acabado es perfecto tanto en interior como en exterior y presenta una gran dureza y resistencia a la alcalinidad del cemento.

En su formulación se han utilizado aditivos fungicidas, algicidas y bactericidas de última generación, que le confieren una gran resistencia a los ataques por algas, hongos, etc. por lo que se mantiene inalterable durante años.

Características



Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso específico	1,73 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	115 K.U. a 25 °C
Materia fija %	73 % +/- 5
Sólidos en volumen %	42 % +/- 5
Rendimiento	6 a 7 m ² /Kg por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor seco recomendado	33-37 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	De 8 a 10 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 5 y 23 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l) contenido máx 25 g/l

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio y seco. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas