

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**SUPER C/7®**

Peinture Acrylique pour Intérieur-Extérieur d'Haute Qualité

Page 1 de 3

La peinture plastique SUPER C/7 est formulée avec des émulsions de la technologie la plus avancée et première qualité, ainsi que d'autres matières premières, qui obtient un très bon produit de haute performance, dureté, blancheur parfaite et haute opacité par sa richesse en dioxyde de titane et une bonne résistance à voilure météorologiques et les frotter, pour son % optimale d'émulsion.

La peinture plastique SUPER C/7 dispose de beaucoup de souplesse, bonne adhérence et résistance à l'alcalinité du ciment. Elle est perméable aux vapeurs intérieurs et imperméable aux extérieurs. Elle possède un grand pouvoir couvrant, laissant une finition parfaite.

PEINTURE AVEC CERTIFICAT DE REACTION AU FEU **B-S1,D0**. SELON NORME 13501-1:2007+A1:2010 - LA MEILLEUR CLASSIFICATION.

Caractéristiques

Couleur	Blanche et couleurs sous commande
Finition	Mate soyeuse
Poids spécifique	1,64 +/- 5 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	115 K.U. +/- 5 à 25° C
Champ fixe %	69 % +/- 2
Solides en volume %	42 % +/- 2
Lavabilité Gardner/PVC 21 jours	> 5000 ddp
Résistance à l'abrasion humide (ISO 13300)	Classe 2 ≥ 5 et < 20 micras à 200 frottements
Épaisseur humide recommandée	50-60 microns par couche
Épaisseur sèche recommandée	24-28 microns par couche
Rendement	8 - 10 m ² /kg par couche et selon le parement
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement total	21 jours
Repeindre	4 - 8 heures
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Recipients de 1 kg, 5 kg, 10 kg et 23 kg
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat A/a (limite légal 30 g/l). Contenu maximal 25 g/l



Mise en œuvre

C'est un produit tout aussi indiqué à l'extérieur et à l'intérieur, qui peut être utilisé sur béton, plâtre, brique, pierre, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre, les murs doivent être propres et secs. Ne doit pas être appliqué à températures inférieures à 5° C ou supérieures à 35° C.

Formulation du produit

Eau, émulsion de copolymère vinyle base eau, dioxyde de titane 100% rutile, carbonates de calcium et

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

SUPER C/7®

Peinture Acrylique pour Intérieur-Extérieur d'Haute Qualité

Page 2 de 3

autres charges sélectionnées pour ce produit.

PEINTURE AVEC CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE LABORATOIRES GEOCISA

Pour l'usage domestique. C'est ne pas adéquat pour des enfants.

Précautions

- | | |
|------|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire l'étiquette avant utilisation. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. |

EUH208 Contains 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

SUPER C/7®

Peinture Acrylique pour Intérieur-Extérieur d'Haute Qualité

Page 3 de 3

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

