pinturas de la peña
fábrica de pinturas

RUGOPEÑA LISSE

Revêtement Lisse Extérieur et Intérieur

Peinture revêtement pour façades, fabriquée à base de copolymères en émulsion, charges avec mélange de dimensions appropriées, dioxyde de titane et peut être appliqué pour extérieur et intérieur, laissant un aspect mat légèrement rugueux.RUGOPEÑA LISSE est d'excellente qualité, bonne blancheur et revêtement de grande puissance. Sa formulation a été spécialement conçue pour la protection et la décoration des murs extérieurs de mortier de ciment, briques, plâtres, etc. Toutes les couleurs ont une résistance plus élevée à la lumière et à l'extérieur. Peinture soumis aux essais selon la norme UNE-EN 1504-2: 2005 "systèmes de protection de surface EN béton" par les laboratoires Applus (+).



Caractéristiques

Couleur	Blanche et couleurs du nuancier
Finition	Lisse mate
Poids spécifique	1,70 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	105 K.U. +/- 5 à 25 ºC
Champ fixe %	72 % +/- 5
Solides en volume %	42 % +/- 5
Rendement	4 - 6 m^2 /Kg par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur humide conseillée	100 microns par couche
Épaisseur sec conseillé	40-44 microns par couche
Temps de séchage au toucher	4 - 6 heures
Durcissement total	21 jours
Recouvrable	6 - 8 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau, donc il est considéré comme résistant au feu
Conditionnement	Recipients de 5 Kg. et 23 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat A/c (limite légal 40 g/l). Contenu maximal 25 g/l

Renseignments techniques

Adherence par traction directe	2.9 MPa (UNE-EN 1542:1999)
Permeability to water vapour	Sd: 0.30 m (UNE –EN ISO 7783-2:1999)
Permeability to liquid water	W = 0. 09 Kg/m^2*h 0.5. Low (UNE EN 1062-3:2008)
Permeability to CO2	Sd: 50.9 m (UNE EN 1062-6:2003)
Resistance to impact	24.5 Nm (UNE EN ISO 6272-1:2004)
Resistance to abrasion TABER 100-1000 cycles	Reduction loss of weight 40% (EN-ISO-5470-1)

Application

Battre le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite. On peut appliquer avec brosse, rouleau, pistolet airless, etc.. Un minimum de deux couches est recommandable pour l'imperméabilisation correcte et la protection de la surface (une première couche une dilution 15 %-20 % avec eau douce, la deuxième 5 %-10 %) Les surfaces à se colorer devront être propres, secs et libres de poussière (poudre), graisse, salpêtre etc.. Il ne faut pas appliquer aux températures inférieures à 5 º C ou des supérieurs à 35 º C, ni avec une humidité relative supérieure à 80 %. Ne pas appliquer à l'extérieur si une pluie est prévue aux 8 heures suivantes et les

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

Usine et bureaux:
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad
Master Internacional de Empresas

gelées à 48 heures.

Formulation du produit

Eau, titane dioxyde, carbonates et autres charges, émulsions et additifs de haute qualité.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

EUH208 Contains 2-octyl-2H-isothiazole-3-one.

Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothyazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).

Peut produire une réaction allergique.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Usine et bureaux:
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master Internacional de Empresas

Distribuidor Oficial de :

GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Usine et bureaux:

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas