

Pintura revestimiento impermeabilizante, fabricada a base de copolímeros acrílicos en emulsión, bióxido de titanio y cargas con mezcla de granulometrías adecuadas. Se puede aplicar para exterior e interior; deja un acabado mate ligeramente áspero. Es de excelente calidad, buena blancura y un gran poder cubriente. Su formulación ha sido diseñada especialmente para la protección y decoración de paramentos exteriores de mortero, de cemento, ladrillo, revocos, etc. Todos los colores tienen las más altas resistencias a la luz y al exterior.

Pintura sometida a los ensayos según norma UNE-EN 1504-2:2005 "Sistemas de protección superficial para el hormigón" por los laboratorios Applus (+).

## Características



Color	Blanco y colores de la carta
Acabado	Liso Mate
Peso específico	1,70 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	105 K.U. +/- 5 a 25° C
Materia fija %	72 % +/- 5
Sólidos en volumen %	42 % +/- 5
Rendimiento	4 a 6 m <sup>2</sup> /kg por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor húmedo recomendado	100 micras por mano
Espesor seco recomendado	40-44 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	4 a 6 horas
Curado total	21 días
Repintado	6 a 8 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 5 y 23 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV'S	Cat A/c (límite legal 40 g/l). Contenido máx. 25 g/l

## Datos técnicos

Adherencia por tracción directa	2.9 MPa (UNE-EN 1542:1999)
Permeabilidad al vapor de agua	Sd: 0.30 m (UNE –EN ISO 7783-2:1999)
Permeabilidad al agua líquida	W = 0.09 Kg/m <sup>2</sup> *h 0.5. Baja (UNE EN 1062-3:2008)
Permeabilidad al CO2	Sd: 50.9 m (UNE EN 1062-6:2003)
Resistencia al impacto	24.5 Nm (UNE EN ISO 6272-1:2004)
Resistencia abrasión TABER 100-1000 cycles	Reducción pérdida de peso 40% (EN-ISO-5470-1)

## Aplicación

Batir el producto hasta su perfecta homogeneización. Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola airless, etc. Es recomendable un mínimo de dos manos para la correcta impermeabilización y protección del paramento (primera mano dilución 15%-20% con agua dulce, segunda 5%-10%) Los paramentos a pintar deberán estar limpios, secos y exentos de polvo, grasa, salitre etc. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35° C, ni con humedad relativa superior al 80%. No aplicar al exterior si se prevé lluvia en las siguientes 8 horas ni heladas en 48 horas.

## Formulación del producto

Agua, bióxido de titanio, carbonatos y otras cargas, emulsiones y aditivos de gran calidad.

**Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.**

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )



Master  
Internacional  
de Empresas



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

# RUGOPENA LISO

Revestimiento Liso Exterior e Interior

Página 2 de 2

## Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.  
 P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

Master  
Internacional  
de Empresas

