



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BASE 2 SATINÉE (MEDIUM)

Peinture plastique spécial satinée pour systèmes de tintométrie

Page 1 de 2

La peinture plastique BASE 2 SATINÉE est formulée avec des matières premières de qualité supérieure et contrôlée surtout pour obtenir un excellent produit de haute performance, dureté, et une résistance extraordinaire aux intempéries et au nettoyage grâce au grand nombre d'émulsion.

La peinture plastique BASE 2 SATINÉE, dispose d'une grande flexibilité, bonne adhérence et résistance à l'alcalinité du ciment, c'est perméable à l'intérieur et imperméable à l'extérieur, et également a d'une grande puissance couvrante, produisant une finition parfaite.

Elle est spécialement formulée, testée et calibrée pour obtenir intensité des couleurs pastels dans la peinture du système tintométrique DE LA PEÑA. Elle peut être utilisée dans tout autre système tintométrique basée en trois-bases (essais antérieurs).

Caractéristiques



Couleur	Blanche neutre
Finition	Satiné
Poids spécifique	1,28 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	95 K.U. a 25 °C
Champ fixe	45 % +/- 1
Rendement	8 - 10 m ² /Kg
Temps de séchage au toucher	45 - 60 minutes
Durcissement	21 jours
Recouvrable	4 - 6 heures
Diluant	L'eau (5 - 10 %)
Conditionnement	Pots en 0,8, 4,3 et 16,30 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

Application

C'est un produit indiqué bien pour l'intérieur même pour l'extérieur. Il peut être appliqué sur ciment, plâtre, béton, brique, pierre, etc. Il est particulièrement adapté comme une base moyenne dans tout système de peinture qui est basée sur deux ou trois bases à colorier.

L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre des murs ils doivent être propres et secs, et on ne peut pas s'appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

Formulation du produit

L'eau, émulsions, carbonate de calcium, dioxyde de titane et autres charges sélectionnées pour ce produit.

C'est valide pour l'usage domestique, non approprié aux enfants.

Cautions

- S2 Hors des mains des enfants.
S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BASE 2 SATINÉE (MEDIUM)

Peinture plastique spécial satinée pour systèmes de tintométrie

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

