

Le VENETIAN STUCCO DE LA PEÑA est un revêtement mural de haute décoration et d'application facile pour la décoration intérieure, qui permet une finition élégante et décorative qui rappelle les stucs des anciens palais de Venise. En suivant les méthodes d'application habituelles (truelle et / ou spatule), le produit laisse une finition élégante caractérisée par des clairs-obscurs et des effets qui dépendent de la compétence du décorateur. Le VENETIAN STUCCO DE LA PEÑA peut être appliqué, sauf sur des surfaces planes, également sur des éléments architecturaux particuliers, tels que des corniches, des colonnes, etc.

Caractéristiques



Composition	Copolymères acryliques à base d'eau
Finition	Satin lisse - brillant (effet marbre)
Coleur	Blanc (base pour teindre)
Poids spécifique	1'50gr./cc.
Rendement	1'5 à 2 m ² / kg (en fonction de la finition désirée)
Temps de séchage au toucher	6 - 10 heures
Durcissement	21 jours
Recouvrable	24 heures
Diluent	Eau (emballage à utiliser, ne pas diluer)
Teinté	Colorant universel du système Peña et tintométrique
Présentation	Pots 1 et 5 kg
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat. A/I 200 g/l (2010). Contenu max.: 50 g/l

Application

Le produit est prêt à l'emploi. Il n'est pas conseillé de diluer. La surface à peindre doit être propre, sèche et consolidée.

Sur les surfaces en mauvais état:

Nettoyez toutes les zones touchées, enlevez tout le matériel qui n'est pas bien collé, nettoyez toute la poussière et toute saleté. Pour consolider le substrat et homogénéiser la porosité ainsi que sur les peintures à la tempera, à la colle ou à la chaux, il est conseillé d'appliquer une première couche de fixateur d'eau PEÑAFIJ. Appliquez ensuite une couche de PEINTURE PLASTIQUE EXTRA MATT et, une fois sèche, polissez finement toute la surface et éliminez toute trace de poussière de ponçage.

Procédure pour appliquer le STUCCO VÉNITIEN:

Sur la surface ferme et constante préparée, appliquer une couche de VENETIAN STUCCO DU PEÑA (préalablement teinté de la couleur choisie), étaler à la truelle ou à la spatule en acier inoxydable avec des bords émoussés, laissant la surface lisse et uniforme. Spatuler une seconde main de manière asymétrique, en laissant un espace de quelques centimètres. Spatuler une troisième main entre les espaces laissés dans la passe précédente, pour acquérir un plus grand contraste de tonalités.

Finition:

Si vous voulez de la luminosité: avec la surface complètement sèche (24 heures min.), Appuyez avec le bord émoussé de la spatule ou de la truelle pour obtenir la luminosité. La spatule non revêtue est traînée plusieurs fois sur la surface en stuc afin que la surface soit complètement lisse et augmente sa luminosité. Si vous souhaitez obtenir un niveau plus élevé de luminosité et de protection, vous pouvez appliquer à l'aide d'une moufle en laine une main de SPECIAL WAX FOR STUCCO DE LA PEÑA.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

STUCCO VÉNITIEN

Peinture à haute décoration avec finition en marbre

Page 2 de 2

Convient à un usage domestique. Ne convient pas aux enfants.

Précautions

- P101 Si un avis médical est nécessaire, ayez le contenant ou l'étiquette à portée de main.
- P102 Tenir hors de la portée des enfants.
- P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
- P501 Éliminer le contenu et / ou son conteneur par le biais du système de collecte sélective activé dans votre municipalité.

EUH208 Contient 2-octyl-2H-isothiazon-3-one.

Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1) peut provoquer une réaction allergique.

Selon R.D. 363/1995 (directive 67/548 / CE) et R.D. 255/2003 (directive 1999/45 / CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui le demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

