

De la Peña

pinturas de la peña  
fábrica de pinturas**ESMATE AL AGUA**

Esmalte en Base Agua Mate-Brillo-Satinado Blanco

Página 1 de 2

Esmalte acrílico en base agua de alta calidad. Con gran resistencia a la intemperie, elevada blancura, excelente opacidad (cubrición), buena flexibilidad, elevada dureza y gran acabado; es de fácil aplicación, secado rápido, no amarillea, lavable y muy bajo olor.

Indicado para la decoración de muros, paredes y techos; carpintería interior-exterior (puertas, ventanas, rejas, barandillas), y todo tipo de soportes de madera, yeso, hierro, etc.

Está formulado y testado para su pigmentación en sistemas tintométricos para la obtención de infinidad de colores pastel.

Pintura sometida a reacción al fuego por los laboratorios AFITI para euro clasificación según **UNE-EN 13501-1 + A1:2010**, habiéndose obtenido la mejor clasificación posible para cualquier pintura **B,s1-d0**, por su nula contribución al fuego y a la producción de humo.

**Características**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Color                      | Blanco   |
| Acabado                    | Mate-Brillante-Satinado                            |
| Peso específico            | 1,22 gr./cc.                                       |
| Viscosidad al envasar      | 95 K.U. a 25 °C                                    |
| Brillo a 60°               | > 70 U.B.  |
| Brillo a 20°               | > 40 U.B.  |
| Materia fija               | 50 % +/-2  |
| Rendimiento                | 12 a 14 m <sup>2</sup> /lt por mano                |
| Espesor húmedo recomendado | 65-75 micras por capa                              |
| Espesor seco recomendado   | 30 micras por capa                                 |
| Tiempo de secado al tacto  | 40 a 60 minutos                                    |
| Curado                     | 21 días  |
| Repintado                  | De 6 a 8 horas mínimo, máximo sin límite           |
| Diluyente                  | Agua (5-10% máximo)                                |
| Presentación               | Envases de 750 ml y 4 lt                           |
| Conservación               | Mantener al abrigo de temperaturas extremas.       |
| COV'S                      | Cat A/b (límite legal 100g/l) contenido máx 10 g/l |

**Aplicación**

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, madera, hierro, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio, seco y libre de desconchones o materiales mal adheridos. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

**Superficies no pinturas, nuevas:**

- Materiales de construcción:  
Sellar los paramentos con PEÑAFIJ diluido 4:1 para uniformizar la aplicación.  
En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido (SALFUMANT) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. Aplicar una mano de PEÑAFIJ diluido 4:1.
- Superficies de hierro y acero: proteger previamente con IMPRIMACION ANTICORROSIVA.
- Galvanizados y aluminio: Aplicar una primera mano de PEÑAIMP.
- Maderas y aglomerados: Aplicar una mano de SELLADORA SINTETICA. Lijar suavemente y eliminar el polvo.



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

Fábrica y oficinas  
Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)  
T.: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com

Máster  
Internacional  
de EmpresasEmpresa Certificada en fabricación  
y diseño de pinturas al agua.[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)Trofeo CC100  
Compromiso a  
la calidad

Delegación  
C/Manzanares, 1  
13250 Daimiel (Ciudad Real)  
T.: 926 851 102  
e: info.daimiel@delapenia.com



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## ESMATE AL AGUA

Esmalte en Base Agua Mate-Brillo-Satinado Blanco

Página 2 de 2

### Superficies ya pintadas

- EN BUEN ESTADO:  
Lijar suavemente la superficie, eliminar el polvo y aplicar como en superficies nuevas.
- EN MALESTADO:  
Eliminar completamente la pintura, preparar la superficie y aplicar como si se tratase de una superficie nueva.

**Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.**

### Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.  
 P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011).

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

*Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.*



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

Fábrica y oficinas  
Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)  
T.: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com



Máster  
Internacional  
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación  
y diseño de pinturas al agua.

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)



Trofeo CC100  
Compromiso a  
la calidad

Delegación  
C/Manzanares, 1  
13250 Daimiel (Ciudad Real)  
T.: 926 851 102  
e: info.daimiel@delapenia.com