



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

VERNIS À L'EAU SATINÉ

Vernis acrylique base à l'eau satiné universel

Page 1 de 2

Vernis acrylique spécial pour bois, ce qui laisse une finition satinée. Il peut être appliqué aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur et sur fonds base eau ou solvant. Il protège le bois contre l'humidité des agressions extérieures et le rayonnement ultraviolet et résiste au jaunissement et le casernement.

Caractéristiques



Couleur	Transparente
Finition	Satinée soyeuse
Poids spécifique	1,03 +/- 0,02 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	95 +/- 5 K.U. a 25 °C
Brillance a 60°	48 - 52 U.B.
Brillance a 20°	14 - 16 U.B.
Champ fixe	35 % +/- 3
Rendement	11 a 12 m² /lt
Temps de séchage au toucher	1 heure, selon la température et HR.
Durcissement	21 jours
Recouvrable	24 heures
Diluant	Eau douce (dilution maximale 5-10 %)
Conditionnement	Pots en 750 ml y 4 lt
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

Application

L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Les surfaces peintes doivent être complètement propres, exempts de poussière ou de graisse, tenu en compte que vous ne s'appliquent pas à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

Formulation du produit

L'eau, émulsions acryliques et des additifs spéciaux choisis pour ce produit.

SURFACES NON PEINTES OU NOUVEAU:

- Appliquer deux ou trois couches du produit non dilué en ponçant légèrement entre les mains et enlever la poussière.

SURFACES DÉJÀ PEINTES:

- EN BON ÉTAT:
Faire le ponçage doucement de la surface, et quitter la poussière et appliquer comme surface nouveau.
- EN MAL ÉTAT:
Enlever la peinture complètement, préparer la surface et appliquer comme s'il était une nouvelle surface.

C'est valide pour l'usage domestique, non approprié aux enfants.

Cautions

S2	Hors des mains des enfants.
S23/24/25	Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

VERNIS À L'EAU SATINÉ

Vernis acrylique base à l'eau satiné universel

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

